

TecTem®

Füllmörtel

*Mineralischer Füllmörtel auf Basis
von Weißzement und Perlit*



TecTem® Füllmörtel wird zum Verfüllen von eventuellen Fehlstellen und Plattenfugen an TecTem® Insulation Board Outdoor und Indoor im Wand- und Deckenbereich eingesetzt. Durch die geringe Wärmeleitfähigkeit werden Wärmebrücken ausgeschlossen. Das Füllen der Fugen mit TecTem® Klebspachtel oder TecTem® Flächenspachtel ist nicht zulässig.

KNAUF PERLITE

Produkteigenschaften

- geringe Wärmeleitfähigkeit
- mineralisch
- schnell erhärtend
- wasserdampfdurchlässig

Technische Daten

Mineralischer Werk trockenmörtel aus Weißzement und Perlit

Korngröße 0/1, Maximal Korn 2 mm

Festmörtelrohddichte $\leq 200 \text{ kg/m}^3$

Baustoffklasse A1, nicht brennbar

Verarbeitungshinweise

Untergrund / Vorbehandlung

Die Oberfläche muss sauber, tragfähig, trocken und frei von haftmindernden Gegenständen sein. Gegebenfalls sind TecTem® Insulation Board Outdoor bzw. Indoor, vor allem bei vorherigen Schleifarbeiten am Dämmstoff, mit einem weichen Besen zu reinigen, so dass die Oberfläche staubfrei ist.

Anmischung

ca. 1,7 Liter Wasser pro kg Trockenmörtel. Anmischung per Hand.

Verarbeitung

TecTem® Füllmörtel wird von Hand im Mischungsverhältnis 1,7 Liter Wasser pro kg Trockenmörtel klumpenfrei angemischt. Der angemischte Frischmörtel wird in die Hohlstellen eingedrückt und planeben über die Fugen abgezogen.

Trocknungszeit

Je nach Dicke ca. 30 Minuten

Verbrauch

Je nach Gegebenheit

Reinigung der Werkzeuge

In frischem Zustand mit Wasser.

Witterungshinweise

Während der Verarbeitung und Trocknung dürfen Temperaturen von +5°C nicht unterschritten werden. Nicht unter direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten.

Bei Wind kürzere Abbindezeit beachten.

Lieferform / Lagerung

- 35 Liter/Sack, entspricht 5,5 kg/Sack
- Trocken und gegen Feuchtigkeit geschützt mind. 6 Monate im original verschlossenen Gebinde lagerfähig.

Artikelnummer

TecTem® Füllmörtel: 129164